

フレスコカラー 性能試験

● 日本塗料検査協会

試験項目		結果	試験方法
			JIS A 6909:2014 建築用仕上塗材
低温安定性		塊がなく、組成物の分離及び凝集がない。	JIS A 6909:2014 7.6による。
初期乾燥によるひび割れ抵抗性		ひび割れがない。	JIS A 6909:2014 7.9による。
付着強さ N/mm ²	標準状態	1.9	JIS A 6909:2014 7.10による。
	浸水後	1.6	JIS A 6909:2014 7.10による。
温冷繰返し		試験体の表面に、ひび割れ、剥がれ及び膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がない。	JIS A 6909:2014 7.11による。
透水性A法mm		3.8	JIS A 6909:2014 7.12による。
耐衝撃性		ひび割れ、著しい変形及び剥がれがない。	JIS A 6909:2014 7.15による。
耐アルカリ性 A法		ひび割れ、剥がれ、膨れ及び軟化溶出がなく、浸さない部分に比べて、くもり及び変色が著しくない。	JIS A 6909:2014 7.16による。
耐候性 A法		ひび割れ及び剥がれがない。 変色の程度がグレースケール4-5号である。	JIS A 6909:2014 7.18による。 ただし、試験時間は1200時間とした。

製造者:株式会社バークス環境